Grundfärg V är en vattenburen alkydgrundfärg för träfasader, fönster och andra snickerier utomhus. Ger bra fäste för täckfärger och motverkar fuktupptagning. Vid målning av fönster, följ anvisningar för Fönsterfärg V.

GÖR SÅ HÄR

Tvätta smutsiga ytor med fasadtvätt. Behandla mögel och algpåväxt med Beckers Alg & Mögeltvätt. Skrapa eller borsta bort lös färg och grånat, poröst trä. Tjocka och spruckna färgskikt avlägsnas helt. Vassa hörn och kanter rundas av. Hyvlade ytor samt bilade stockar ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning. Mattslipa blanka och hårda färgytor. Borsta rent alla ytor från smuts och damm.

För behandling av Fabriksgrundat trä: rådgör med en Beckers återförsäljare om en ny grundning kan behövas. Mätta omålade skarvar och ändträ med Impregneringsolja. Stryk omålat trä och tidigare målade ytor i dåligt skick flödigt 1 gång med Grundfärg V. Grundmåla ändträ och skarvar extra omsorgsfullt. Missfärgning från kvistar kan minskas med en extra grundning direkt på kvistarna.

Vid användning av spruta eller roller måste man efterstryka med pensel.

VIKTIGT

OBS! Vid sprutning använder du filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2).

Rör vid behov om färgen före användning.

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Detta gäller även nytt tryckimpregnerat trä, som därför bör torka minst en säsong före målning. Stryk inte ut färgen för tunt utan påför rätt mängd färg enligt rekommenderad åtgång.

Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar från målningens avslutande.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	alkyd
SPÄDNING	skall ej spädas
VERKTYG	pensel, roller eller högtryckspruta
VERKTYG RENGÖRES MED	vatten eller penseltvätt
MATERIALÅTGÅNG	4-8m²/liter och behandling beroende på underlag
MÅLNINGSTEMPERATUR	från +7°C till +25°C yttemperatur
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	klibbfri efter 4-6 timmar, Övermålningsbar efter ca 1 dygn
VOC	gränsvärde (Kat A/d):130g/l 2010)Produktens VOC: <130g/l

FÖRVARAS FROSTFRITT

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU MÅLAT KLART

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

2014-03-17

För aktuell uppdatering: www.beckers.se

Beckers